



## SEALCERAM 25KG

Ref : 6192410905373



### Descriptif produit

Enduit de mortier amélioré pour les travaux de ragréage et d'imperméabilisation

### Présentation :

Il se présente sous forme de poudre blanche en sac kraft de 25 kg.

### Constituants :

SEAL CERAM est constitué de liants, de résines, d'agrégats siliceux et d'adjuvants.

### Propriétés :

- Supprimer toutes les irrégularités de surface des ouvrages en maçonnerie.
- Il est utilisable aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour les travaux neufs et les travaux de réparation.
- Il est doté d'un Haut pouvoir adhérent lui permettant de s'accrocher même sur des fonds très lisses et donc sans faire appel à une sous couche.
- Il peut recevoir directement une peinture aqueuse ou un RPE sans faire appel à un primaire d'accrochage.

### Mise en œuvre :

- SEAL CERAM est prêt à être gâché à l'eau au moment de l'utilisation.
- Le taux de gâchage est de 6 à 6,5 L d'eau par sac de 25 kg.
- Introduire la quantité d'eau préconisée dans un emballage propre.
- Additionner SEAL CERAM tout en agitant à une vitesse réduite 200 à 300 tr/mn jusqu'à l'obtention d'un enduit thixotrope qui tient à la taloche ( L'agitation mécanique est préférée ).
- SEAL CERAM est applicable en passes successives.
- Le lissage est possible par taloche non métallique après 3 heures à une température voisine de 30°C. • La température d'application se situe entre +5°C et 35°C .
- Veillez à la bonne fermeture des sacs entamés pour une utilisation ultérieure.

### Caractéristiques :

- Densité du produit : 1,6 – 1,7
- Durée de vie en pot : sup ou égale à 2 heures à 30 °C
- Temps de séchage : 3 heures à une température voisine de 30°C
- Adhérence sur fond lisse sup ou égal à 1,2 Mpa

### Stockage :

SEAL CERAM peut être stocké dans son emballage d'origine non entamé à l'abri de l'humidité durant 1 an minimum.